

Tiefungsprüfung



Lack- und Farben-Prüfmaschine Modell 202 der Firma Erichsen GmbH & Co.KG

- Bewertung der Widerstandsfähigkeit einer Beschichtung gegen Rissbildung und/oder Ablösen von einem metallischen Substrat
- stufenlos regelbare Ziehgeschwindigkeit bis 400 mm/min
- geeignet für Prüfbleche bis 1,5 mm Dicke und max. 100 mm Breite
- Norm: DIN EN ISO 1520